

CALCESTRUZZI A COMPOSIZIONE RICHIESTA

Conglomerato cementizio per il quale il progettista prescrive la composizione soltanto sulla base del dosaggio di cemento (es.: 300 kg/m³).

Questo calcestruzzo non può essere impiegato in strutture in c.a. con $R_{ck} \geq 15$ MPa (per le quali si possono impiegare solo calcestruzzi a prestazione garantita), ma solo per opere non strutturali.

Pertanto saranno disponibili su richiesta della committenza ove consentito.

DOS

CALCESTRUZZI A DOSSAGGIO D_{MAX} 25 mm

DOSAGGIO CEMENTO	Kg/m ³							
CEM II B 32,5 R	50	100	150	200	250	300	350	400
CEM II A 42,5 R								

MALTE

MALTE A DOSSAGGIO

DOSAGGIO CEMENTO	Kg/m ³							
CEM II B 32,5 R	150	200	250	300	350	400	600	700
CEM II A 42,5 R								

DOS

MISTO CEMENTATO D_{MAX} 25 mm

DOSAGGIO CEMENTO	Kg/m ³	Kg/m ³	Kg/m ³	Kg/m ³
CEM II B 32,5 R	60	80	100	150
CEM II A 42,5 R				